



Silvertex® to wysokiej jakości tkanina powlekana marki Spradling, przeznaczona do intensywnego użytkowania w przestrzeniach komercyjnych i publicznych. Materiał łączy nowoczesną estetykę z wyjątkową trwałością i funkcjonalnością. Dzięki zaawansowanym technologiom ochronnym Silvertex® charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, plamy, działanie promieni UV oraz rozwój bakterii, pleśni i grzybów.

Tkanina została zaprojektowana z myślą o łatwej konserwacji, zachowaniu estetyki przez długi czas oraz spełnianiu rygorystycznych norm jakościowych i środowiskowych. Znajduje zastosowanie m.in. w biurach, hotelach, obiektach użyteczności publicznej, ochronie zdrowia, edukacji.

Należy unikać olejów, tłuszczu i substancji agresywnych (np. silne domowe środki czyszczące), gdyż mogą zniszczyć powierzchnię materiału. Ich użycie może doprowadzić też do usunięcia plastifikatorów i w rezultacie do stwardnienia i skruszenia materiału.

Barwniki i pigmenty mogą trwale zabarwiać winyl. W szczególności materiały tekstylne (np. jeansy, kamizelki czy paski), mogą zawierać silne pigmenty których po migracji nie można całkowicie

Właściwości funkcjonalne:

- Wodoodporna
- Trudnozapalna
- Odporna na promienie UV
- Odporna na ścieranie
- Odporna na niskie temperatury (Cold Crack -29°C)
- Odporna na mikroorganizmy
- Odporna na krew i urynę
- Odporna na pleśń
- Wykończenie chroniące przed plamami
- Antystatyczne wykończenie

Powłoka ochronna:

PERMABLOK

Powłoka:

100%Winył

Nośnik:

100% Poliester Hi-Loft 2TM

Waga:

685 g/m²

Szerokość rolki:

137 cm

Odporność na ścieranie:

300 000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2:1999)

Odporność na światło:

Xenontest (DIN 54004)-7

Trudnozapalność:

- EN 1021 Part 1 & 2: 2015
- EN 71-2:2006+A1:2007
- DIN 4102 B2
- UNI 9175 (1987) / UNI 9175/FA1 (1994) Classe 1.1M
- (MED) Council Directive 96/98 EC on marine equipment
- IMO A 652 (16) Annex I, 8,2 and 8,3

Inne:

- EN 71-3:2006+A1:2007

Czyszczenie:



Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi.